소재별 최대온도 및 특성

NBR	120℃	
KALREZ 6375 내화학용	275℃	
KALREZ 4079 내열용	316℃	
HNBR	135℃	NBR 상위호환
VITON	200℃	내열성,내화학성
EPDM	150℃	내오존성, 산소노출에 저항성 뛰어남
URETHAN	100℃	내압, 탄성
SILICONE	280℃	내열성, 식품
TEFFLON	220℃	내열성 ,내화학성
CR	130℃	내오존성, 산소노출에 저항성 뛰어남. (EP보다) 기계적 성질이 뛰어남
BRONZE	260℃	내마모성
CARBON	260℃	온도용, 저온특화
에코놀	260℃	자체 윤활성 우수, 슬립스틱현상 없음
이미드	300℃	진공상태
백색바이톤	200℃	포탈레이트 검출X